



Gładź szpachlowa

PREMIUM

bezpylowa | hydrofobowa |
polimerowa

ZASTOSOWANIE | Gładź szpachlowa bezpyłowa do obróbki na mokro, do stosowania wewnątrz budynków w suchych pomieszczeniach. Na podłoża: beton, płyty g-k, tynki (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i żywiczne), zmatowione powierzchnie lakierowane, powierzchnie pod malowanie farbami.

WŁAŚCIWOŚCI | Wysokiej jakości gładź szpachlowa w postaci masy, na bazie spoiw żywicznych, drobno mielonych wypełniaczy naturalnych oraz wyspecjalizowanych dodatków modyfikujących. Gotowa do użycia, plastyczna, idealnie biała po wyschnięciu, o wysokiej przyczepności do podłoża i odporności na pękanie. Nadaje się do nakładania ręcznego i agregatem oraz do obróbki ręcznej i maszynowej. Wyjątkowa konsystencja oraz wydłużony czas otwarty pozwalają na łatwą aplikację produktu „efekt maselka”. Obróbka na mokro pozwala na szybką i czystą realizację prac remontowych. Daje efekt dużej gładkości powierzchni. Po wyschnięciu możliwa jest obróbka w sposób klasyczny przez szlifowanie. Produkt naturalny, zdrowy dla otoczenia i ludzi. **EUH 208**. Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

WYDAJNOŚĆ | Dla warstwy 2 mm: na tynk cementowo-wapienny, powierzchnie betonowe – 1 kg/1,5 m², na tynk gipsowy – 1 kg/1,5 m², na płyty g-k 1 kg/2 m².



Do wewnątrz



Grubość warstwy



Zakres
temperatury
stosowania



Chronić przed
przemrożeniem



Chronić przed
słońcem

12
miesiący

Okres trwałości

PRODUCENT

MasterMas Sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina

DANE TECHNICZNE

DWU NR : 1/MP/22
Kod wyrobu : MP22
Zgodność z normą EN 15824:2017
Klasa reakcji na ogień: A1
Przyczepność do podłoża \geq 0,3 MPa

PLIKI DO PODRANIA

- Karta charakterystyki
- Deklaracja właściwości użytkowych

SPOSÓB UŻYCIA | Lekko przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Podłoże oczyścić z kurzu i zatluszczeń, zaleca się zagruntować gruntem MasterMas. Nanosić na powierzchnię przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla), wałkiem lub agregatem w formie natrysku. Szpachlować w temperaturze od 5°C do 30°C i wilgotności powietrza max 70%. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 3 mm. Następną warstwę można nakładać już w fazie schnięcia pierwszej warstwy, zaraz po jej zmatowieniu. Wygładzanie powierzchni realizować „na mokro”, delikatnie zwilżać powierzchnię spryskiwaczem i zcierać za pomocą gąbki o drobnych oczkach. Po wyschnięciu możliwe są korekty powierzchni metodą klasyczną, za pomocą siatki do szlifowania (zalecana gramatura 220 μ m). Otrzymaną powierzchnię po całkowitym wyschnięciu można malować różnymi rodzajami farb.

PRZECHOWYWANIE | Temperatura stosowania i przechowywania od 5°C do 30°C. Produkt traci właściwości po przemrożeniu. Unikać bezpośredniego i długiego nasłonecznienia.

TRWAŁOŚĆ | 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

ZALECENIA BHP | Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Zabrudzenia i zanieczyszczenia zmywać wodą. Chronić przed dziećmi.

Gładź szpachlowa PREMIUM



rodzaj opakowania	wiadro	wiadro
waga opakowania	5 kg	20 kg
kod EAN	5900672325546	5900672325850

Przybliżona średnia wydajność z 1 opakowania w m²

na tynk cementowo-wapienny, beton	8	38
na tynk gipsowy	8	38
na płyty gipsowo-kartonowe	10	50

Paleta

ilość sztuk na palecie	120	38
ciężar netto/brutto palety [kg]	600/620	760/780